



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
Thermal cross sections




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
Thermal mubar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K


Thermal ebar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

