




CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
Thermal cross sections




CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
Thermal mubar




CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
Thermal ebar




CL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic




CL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic




CL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic




CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic




CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



CL-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

