




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 77.00K
Thermal mubar




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 77.00K
Thermal ebar




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

