



LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K


Thermal mubar




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
Thermal ebar




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



LU-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

