




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 293.60K  
Thermal cross sections




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 293.60K  
Thermal mubar




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
Thermal ebar




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~E~~ADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~EAD~~MONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

