




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
Thermal cross sections




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
Thermal mubar




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
Thermal ebar




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 9.000E+08 MeV



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

