



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K

Thermal cross sections




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
Thermal mubar




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K


Thermal ebar




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

