




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
Thermal cross sections




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
Thermal mubar




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
Thermal ebar




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

