



TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
Thermal cross sections




# TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K


Thermal mubar




TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
Thermal ebar




TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic




TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic




TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic



TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic




TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



TH-THSIO4\_SG14\_HUTTONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

