




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
Thermal mubar




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
Thermal ebar




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

