



ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
Thermal cross sections




ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
Thermal mubar




ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K


Thermal ebar




ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic




ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic




ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic



ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic




ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



ZR-ZR\_SG194\_ZIRCONIUM @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

