




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
Thermal cross sections




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
Thermal mubar




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
Thermal ebar




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



O-ND2O3\_SG164\_NEODYMIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

