




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
Thermal cross sections




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
Thermal mubar




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
Thermal ebar




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic



NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic




NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NA-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 900.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

