




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
Thermal cross sections




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
Thermal mubar




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
Thermal ebar




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



CA-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

