




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NA-NAF\_SG225\_SODIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

