




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
Thermal cross sections




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
Thermal mubar




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
Thermal ebar




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



AL-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

