




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
Thermal cross sections




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
Thermal mubar




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
Thermal ebar




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

