




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 293.60K
Thermal cross sections




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 293.60K
Thermal mubar




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 293.60K
Thermal ebar




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-NA4SI3AL3O12CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

