




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 77.00K  
Thermal cross sections




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 77.00K  
Thermal mubar




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 77.00K  
Thermal ebar




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSILICATE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033E-07$  MeV



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

