




F-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 800.00K
Thermal cross sections




F-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 800.00K
Thermal mubar




F-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 800.00K
Thermal ebar




F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

