




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
Thermal cross sections




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
Thermal mubar




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
Thermal ebar




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

