



ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
Thermal cross sections




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K


Thermal mubar




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
Thermal ebar




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



ZR-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

