




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
Thermal cross sections




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
Thermal ebar




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

