



# CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K


## Thermal cross sections




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
Thermal mubar




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
Thermal ebar




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

