




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
Thermal cross sections




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
Thermal mubar




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
Thermal ebar




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic



SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic




SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SI-SIO2-BETA\_SG180\_BETAQUARTZ @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

