




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
Thermal cross sections




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
Thermal mubar




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
Thermal ebar




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic



NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E+08 MeV



NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NA-NACL\_SG225\_SODIUMCHLORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

