




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
Thermal cross sections




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
Thermal mubar




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
Thermal ebar




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

