



O-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 100.00K
Thermal cross sections




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 100.00K
Thermal mubar




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 100.00K


Thermal ebar




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-NA4SI3AL3O12CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218 SODALITE @ 100.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

