




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
Thermal cross sections




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
Thermal mubar




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
Thermal ebar




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic



SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic




SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SR-SR\_SG225\_STRONTIUM @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

