




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
Thermal cross sections




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
Thermal mubar




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
Thermal ebar




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

