




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
Thermal cross sections




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
Thermal mubar




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
Thermal ebar




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 1500.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E+06 MeV

