



CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
Thermal cross sections




# CA-CAF2\_SG225\_CALCICIUMFLOURIDE @ 600.00K


Thermal mubar




CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
Thermal ebar




CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic



CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CA-CAF2\_SG225\_CALCIIUMFLOURIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

