




F-CAF2_SG225_CALCICIUMFLOURIDE @ 500.00K
Thermal cross sections




F-CAF2_SG225_CALCICIUMFLOURIDE @ 500.00K
Thermal mubar




F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 500.00K
Thermal ebar




F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-CAF2_SG225_CALCULUMFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-CAF2_SG225_CALCULATED @ 500.00K
thermal inelastic




F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLORIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-CAF2_SG225_CALCIIUMFLORIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

