



H-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
Thermal cross sections




# H-CAH2\_SG62\_CALCILIUMHYDRIDE @ 1200.00K


## Thermal mubar




H-CAH2\_SG62\_CALCIIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
Thermal ebar




H-CAH2\_SG62\_CALCIIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic




H-CAH2\_SG62\_CALCIIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic




H-CAH2\_SG62\_CALCIIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic



H-CAH2\_SG62\_CALCIIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic




H-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







H-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



H-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



H-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



H-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

