




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




O-LA2O3_SG164_LANTHANUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




O-LA2O3_SG164_LANTHANUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



O-LA2O3_SG164_LANTHANUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

