



Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
Thermal cross sections




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K


Thermal mubar




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
Thermal ebar




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



Y-Y_SG194_YTTRIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E+06 MeV

