



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K


Thermal cross sections




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
Thermal mubar




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
Thermal ebar




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

