




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
Thermal cross sections




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
Thermal mubar




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
Thermal ebar




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



PT-PT_SG225_PLATINUM @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

