




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 320.00K
Thermal cross sections




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 320.00K
Thermal mubar




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 320.00K
Thermal ebar




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

