



RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K


Thermal cross sections




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
Thermal mubar




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
Thermal ebar




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



RB-RB_SG229_RUBIDIUM @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

