




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 77.00K  
Thermal mubar




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 77.00K  
Thermal ebar




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

