



K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K


Thermal cross sections




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
Thermal mubar




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
Thermal ebar




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



K-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

