




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 300.00K
Thermal cross sections




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 300.00K
Thermal mubar




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 300.00K
Thermal ebar




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

