




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
Thermal cross sections




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
Thermal mubar




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
Thermal ebar




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 2000.0
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

