



GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
Thermal cross sections




GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
Thermal mubar




# GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K


Thermal ebar




GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic




GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic




GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic



GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic




GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



GE-GE\_SG227\_GERMANIUM @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

