



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
Thermal cross sections




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
Thermal mubar




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K


Thermal ebar




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

