



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K


Thermal cross sections




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
Thermal mubar




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
Thermal ebar




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

