



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
Thermal cross sections




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
Thermal mubar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K


Thermal ebar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

