



H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 500.00K


Thermal cross sections




H-CAH2_SG62_CALCICIUMHYDRIDE @ 500.00K
Thermal mubar




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 500.00K
Thermal ebar




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

