




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 293.60K  
Thermal cross sections




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 293.60K  
Thermal mubar




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 293.60K  
Thermal ebar




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



U-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

